

**АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
СООТВЕТСТВИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ «ИССЛЕДОВАТЕЛЬ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

350001, РФ, г. Краснодар, Воронежский проезд, 5, тел. 8(861) 233-75-84, E-mail: issl.uslugi@mail.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21СЛ03 от 12.03.2015г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ СИ-25 от 16.03.2018г.**

Основание для выполнения испытания -

Заявка на выполнение работ ООО «Шахтинская керамика» (ИНН 7710971730)

Наименование продукции - Плитка керамическая глазурованная для внутренней
облицовки стен Ладога ПАЛ v 2 200x300x7 1 сорт
(тип, марка)

Испытания на соответствие: ГОСТ 6141-91
(шифр и номер нормативного документа)

Код ОКПД 2 23.31.10

Заявитель: ООО «Шахтинская керамика»
346516, РФ, Ростовская обл., г. Шахты, ул. Доронина, 2 «Б»
(наименование, адрес, страна)

Производитель продукции: ООО «Шахтинская керамика»
346516, РФ, Ростовская обл., г. Шахты, ул. Доронина, 2 «Б»
(наименование, адрес, страна)

Дата получения проб 20.02.2018 г. Акт отбора проб 19.02.2018 г.

Методики испытаний: ГОСТ 27180-2001
(шифр НД или наименование методик)

Дата испытания проб с 20.02.2018 г. по 16.03.2018 г.

Результаты испытаний приведены в прилагаемом приложении № 1 на 3-х листах, в приложении №2 на 2-х листах, перечень испытательного оборудования и средств измерений в приложении № 3 на 1 листе.

Руководитель ИЛ АНО «ИССЛЕДОВАТЕЛЬ»



В.В. Галимова

Примечание: Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Приложение № 1

к протоколу испытаний

№ СИ-25 от 16.03.2018 г.

Всего листов 3

Лист 2

[illegible]

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
плитки керамической глазурованной для внутренней облицовки стен Ладого ПЛ в 2 200х300х7 1 сорт
на соответствие ГОСТ 6141-91 по физико-механическим показателям

№ № п/п	Сведения об образцах			Дата испытаний	Измеряемый показатель (ИП) ед. изм.	Требования к ИП		Обозначение НД на методы испытаний	Результаты испытаний	Оценка результата испытаний (соответствие НД)
	Дата изготов- ления	Марки- ровка заказ- чика	Марки- ровка ИП			Обозначение НД на продукцию	Нормативное значение ИП			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	09.02. 2018 г. Партия Т-72		46-ФИ	с 20.02. 2018 г. по 16.03. 2018 г.	Водопоглощение, %	ГОСТ 6141-91	не более 16	ГОСТ 27180-2001 п. 7	15,8 15,6 <u>15,1</u> ср. 15,5	Соответствует
2		Ладого ПЛ в 2 200х300х7			Предел прочности при изгибе, МПа		не менее 15,0	ГОСТ 27180-2001 п. 8	15,7 15,4 15,6 15,1 <u>15,3</u> ср. 15,4	Соответствует
3					Термическая стойкость глазури, °С		125	ГОСТ 27180-2001 п. 11	125 125 125	Соответствует

Приложение № 3
к протоколу испытаний
№ СИ-25 от 16.03.2018 г.
Всего листов 2
Лист 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	09.02. 2018 г. Партия Т-72	Ладога ПАЛ v 2 200x300x7	46-ФИ	с 20.02. 2018 г. по 16.03. 2018 г.	Химическая стойкость глазури	ГОСТ 6141-91	Стойкость к действию раствора № 3	ГОСТ 27180-2001 п. 13	Химически стойкая	Соответствует

Руководитель ИЛ

В.В. Галимова

Исполнитель

С.Н. Вставский

Перечень испытательного оборудования и средств измерений

№№ п/п	Наименование испытательного оборудования, тип (марка), заводской номер и инвентарный номер	Сведения о поверке, калибровке или аттестации
1	2	3
1	Штангенциркуль ШЦ-I, зав. №048000108	Поверка до 15.11.2018г.
2	Линейка измерительная металлическая L-300 мм, № 1/16	Поверка до 28.09.2018г.
3	Угольник поверочный УЩ, зав. № 17	Сертификат о калибровке № 09-03-3294/к до 15.11.2018г.
4	Набор щупов, зав. № 4	Поверка до 08.06.2018г.
5	Шкаф сушильный СНОЛ, зав. № 4002	Протокол период. аттестации №38 до 09.05.2019г.
6	Весы лабораторные электронные BP3100S, зав. № 010358195	Свидетельство о поверке № 09-01-1518 до 21.09.2018г.
7	Машина для испытания на сжатие ИП-100-1, зав. № 752	Свидетельство о поверке № 0186-17 до 30.10.2018г.