

**АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
СООТВЕТСТВИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ «ИССЛЕДОВАТЕЛЬ»**

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

350001, РФ, г. Краснодар, Воронежский проезд, 5, тел. 8(861) 233-75-84, E-mail: issl.uslugi@mail.ru

Свидетельство об аккредитации № ЮСДС RU.И216.02ИЛ01

срок действия с 14.05.2013 г. до 14.05.2018 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 80С от 20.02.2018г.

Лист 1 из 2

1. Наименование предприятия, организации (заявитель):

ООО «Шахтинская керамика» (ИНН 7710971730)

2. Юридический адрес:

346516, РФ, Ростовская область, г. Шахты, ул. Доронина, 2 «Б»

3. Наименование образца (пробы):

Плитка керамическая «Керамогранит» Муаре бирюзовая 01 КГ 330х330 мм глазурованная

4. Дата поступления в ИЛ: 25.12.2017г.

Даты испытания: 26.12.2017г. – 20.02.2018г.

5. Основание для проведения испытаний (договор, письмо):

Заявка на выполнение работ ООО «Шахтинская керамика»

6. Цель испытаний: определение физико-механических показателей

7. НД на методы испытаний:

ГОСТ 27180-2001 «Плитки керамические. Методы испытаний»;

ГОСТ 473.1-81 «Изделия химически стойкие и термостойкие керамические. Метод
определения кислотостойкости»

8. НД на продукцию:

ТУ 23.31.10-003-40100197-2017 «Плитки керамические «Керамогнит»

9. Перечень испытательного оборудования и средств измерений: См. на обороте

10. Результаты испытаний: См. лист 2

Руководитель

ИЛ АНО «ИССЛЕДОВАТЕЛЬ»



В.В. Галимова

Перечень испытательного оборудования и средств измерений

№№ п/п	Наименование испытательного оборудования, тип (марка), заводской номер и инвентарный номер	Сведения о поверке, калибровке или аттестации
1	2	3
1	Шкаф сушильный СНОЛ, зав. № 4002	Протокол период. аттестации №38 до 09.05.2019г.
2	Весы лабораторные электронные BP3100S, зав. № 010358195	Свидетельство о поверке № 09-01-1518 до 21.09.2018г.
3	Абразиметр W3B Для испытания глазурованной плитки, зав. № 191	Аттестат № 00502 до 23.05.2019 г.
4	Штангенциркуль ШЦ-I, зав. № 4015017	Поверка до 06.03.2018г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
Плитки керамической «Керамогранит» Муаре бирюзовая 01 КГ 330х330 мм глазурованной

№ № п/п	Сведения об образцах			Дата испытаний	Измеряемый показатель (ИП) ед. изм.	Требования к ИП		Обозначение НД на методы испытаний	Результаты испытаний	Оценка результата испытаний (соответствие НД)
	Дата изготов- ления	Марки- ровка заказ- чика	Марки- ровка ИЛ			Обозначение НД на продукцию	Нормативное значение ИП			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	26.09. 2017г.	Муаре бирюзовый 01 КГ 330*330 мм глазурованные	773-ФИ	с 26.12. 2017 г. по 19.02. 2018 г.	Твердость глазури по Моосу, ед.	ТУ 23.31.10- 003-40100197- 2017	не менее 5	ГОСТ 27180-2001 п. 14	6	Соответствует
			773-ФИ						6	
			773-ФИ						6	
			773-ФИ						6	
			773-ФИ						6	
2			773-ФИ		Кислотостой- кость, %	ТУ 23.31.10- 003-40100197- 2017	не менее 96	ГОСТ 473.1-81	98,4 98,2 ср. 98,3	Соответствует
			773-ФИ							
3			773-ФИ		Износостойкость, Степень износа	ТУ 23.31.10- 003-40100197- 2017	1-4	ГОСТ 27180-2001 П. 10	-	Соответствует
			773-ФИ						-	
			773-ФИ						-	
			773-ФИ						3	
			773-ФИ						-	
			773-ФИ						-	
			773-ФИ						Степень износа - 3	

Исполнитель

С.Н. Вставский

